



MONTANA®

TOP8

DÉFINITION

Peinture mate, isolante des taches, intérieure à base de solvants et de liants oléo-alkydes longs en huile

PROPRIÉTÉS

Blanc, sans tension, mat, perméable à la vapeur, sans odeur, excellent pouvoir isolant

DESTINATION

Recommandé, directement et sans couche de fond, sur tous supports secs et cohérents tels que:

- Plâtre et dérivés du plâtre
- Ciments, bétons, mortiers
- Chaux
- Anciennes peintures, même légèrement farinantes
- Blancs gélatineux et badigeons
- Supports souillés de suie, de nicotine ou de taches d'eau séchée

MONTANA TOP 8 est conseillé sur murs et plafonds, tant dans la rénovation que dans le neuf

CARACTÉRISTIQUES

Classification AFNOR: Famille 1, classe 2

Conditionnement: 2,5L - 5L - 16L

Couleur: blanc

Degré de brillant: mat

Densité: 1,52 (valeur moyenne)

Extrait sec: 77 % (valeur moyenne)

Viscosité: consistant

Odeur: négligeable

Stabilité au stockage: minimum 12 mois

Séchage: Hors poussière: +/- 2 heures

Durcissement à coeur: +/- 3 semaines

MISE EN OEUVRE ET RECOUVREMENT

Application: Rouleau, pinceau, pistolet (airless)

Airless: sans dilution préalable pour autant que l'appareil possède un débit supérieur à 3 l/min. Les aliments non emballés sont à déplacer avant l'application et durant le séchage.

Buse: 0,015"-0,017"

Pression: 180 - 200 bar

Etat du support: sec et cohérent

Dilution: avec un dilutif désaro-matisé

SYSTÈME DE RECOUVREMENT

Sur supports normaux ou absorbants:

Recouvrir d'une seconde couche aussitôt après le matage de la première ou une deuxième couche le lendemain.

Sur supports bloqués: Deux couches frais dans frais. Travailler grassement et croiser

TEINTAGE

Colorants universels jusqu'à 5 %

(faire un test de compatibilité au préalable)

NETTOYANT

White-spirit

RENDEMENT

9-11 m²/l selon la structure et l'absorption du support

ATTENTION

Ne pas appliquer le **MONTANA TOP 8** dans les boulangeries ou autres locaux très humides, dans ce cas utiliser **MONTANA TOP PLUS**.

Consulter la fiche de sécurité sur www.montanacoatings.com

Cette fiche a été élaborée dans le but de vous conseiller. Les indications fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et tirées des expériences. Cependant, elles n'engagent pas notre responsabilité. Veuillez consulter notre fiche de sécurité: www.montanacoatings.com

© 2010 - Farbo SA, CH - 1020 Renens - I 50020190/09

Distribué par: