



# MONTANA®

## TOP SilSatin

### DÉFINITION

Peinture satinée en phase aqueuse.

### PROPRIÉTÉS

Blanc, sans tension, faible en odeur, extrêmement opacifiant, résistant à l'abrasion et à la rayure, adhérence parfaite directement sur plâtre cartonné.

### DESTINATION

Intérieur, neuf et rénovation. Mur et plafond. Directement sur plâtre cartonné et sur tout support cohérent.

### CARACTÉRISTIQUES

**Classification AFNOR:** Famille 1, cl. 7b 2

**Présentation:** Peinture semi-épaisse

**Teinte/Aspect:** Blanc, satiné

**Pigment:** Dioxyde de titane

**Liant:** Liant à base de résine polymérisée en phase aqueuse, renforcée aux siloxanes

**Densité moyenne:** 1.40

**Extrait sec moyen:** 61%

**Emballage:** 16 litres

**Conditions de stockage:**

12 mois en bidons bien fermés.

A protéger du gel.

**Dilution:**

Supports peu ou pas absorbants:

- 1<sup>ère</sup> couche: 10%

- 2<sup>ème</sup> couche: 0 - 5%

Plâtre cartonné:

- 1<sup>ère</sup> couche: 15%

- 2<sup>ème</sup> couche: 5%

### MISE EN OEUVRE ET RECOUVREMENT

Le support doit être cohérent. 1 à 2 couches selon l'état du support. En cas de supports tachés, envisager le système isolant sans tension suivant: 1 x **MONTANA TOP PRIM SPECIAL BLOQUANT** + 1 x **TOP SIL SATIN** avec un délai minimum de 4 - 6 heures entre les couches. Ne pas appliquer sur des badigeons et sur des fonds ayant moins de 5°C (température du support). Ne pas appliquer directement sur supports minéraux bruts (plâtre, carreaux de plâtre); prévoir au préalable une couche de **MONTANA TOP SIL MAT**

### TEINTAGE

Colorants universels: max. 5%.

### MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, pistolet et airless.

**Pistolet airless:** Peut être appliqué sans dilution avec des machines Airless possédant un débit théorique supérieur ou égal à 3 l/min.

Buse: 0,015-0,019 inch

Pression: 180-200 bars

Filtre: 60 mesh

### NETTOYANT

Eau

### RENDEMENT

9-12 m<sup>2</sup>/l - le rendement varie selon le type de support, sa capacité d'absorption ainsi que le mode d'application.

### REMARQUE

Consulter la fiche de sécurité.

Cette fiche a été élaborée dans le but de vous conseiller. Les indications fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et tirées des expériences. Cependant, elles n'engagent pas notre responsabilité. Veuillez consulter notre fiche de sécurité: [www.montanacoatings.com](http://www.montanacoatings.com)

Distribué par: