

TOP concept 3

MONTANA®



Isolerende zijdeglanzende grondverf en afwerkingslaag, watergedragen, voor binnen- en buiten.

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN AAN ARBO

Eigenschappen

Wit, isolatie van gangbare vlekken (houttannine, nicotine, roet, doorgedroogde waterkringen (*), ...), grondverf en afwerkingslaag, binnen-buiten, reukarm.

Anti-blocking!

Toepassing

- isolerende grondverf en zijdeglanzende lak voor vaste en samenhangende ondergronden, binnen en buiten.
- ook geschikt op hout

Omschrijving

V.O.S. classificatie:

2004/42/CE A/g 30 g/l (2010) <30 g/l

Viscositeit: dikvloeibaar, gebruiksklaar

Kleur / aspect : wit

Glansgraad: Zijdeglans (25% bij 60°)

Pigment: Titaandioxide (rutil)

Bindmiddel: kationische acrylhars

Soortelijk gewicht: 1.26 (gemiddelde waarde)

Vaste stofgehalte: 50% (gemiddelde waarde)

Houdbaarheid: 12 maanden in goed gesloten bussen. Vorst- en warmtegevoelig.

Verpakking: 10 en 4 en 1 liter

Droging (bij 20°C en een R.V. 65%)

Stofdroog: +/- 1 uur

Overschilderbaar: +/- 6 uur

Volledig uitgehard: +/- 28 dagen

Een lage temperatuur en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

Verwerking

Toestand van de ondergrond: droog, afgestoft en draagkrachtig.

Aanbrengmiddelen: kwast, roller en airless

Kwast of roller: gebruiksklaar.

Spuiten (Airless): onverdund indien met airless pomp met theoretisch debiet ≥ 3 l/min, spuitopening 0,015''-0,019'' en druk van 180-200 bar

Minimale verwerkingstemperatuur: +8°C

Reiniging van het gereedschap: met water
Het gereedschap (verfspuit, verrol...) dient zeer zorgvuldig gereinigd te worden voor en na gebruik aangezien **Montana**

Top Concept 3 niet mengbaar is met andere producten.

Ankleuren

Door het gebruik van bindmiddelen speciaal gekozen omwille van hun goed isolerend vermogen kan, bij het aankleuren met universele mengkleuren, de verenigbaarheid niet verzekerd worden. Een voorafgaande test is ook altijd aan te raden.).

Verbruik

9-11m²/l per laag. De manier van aanbrengen, de structuur en zuiging van de ondergrond zijn daarbij bepalend.

Werkwijze

binnen:

2 x **Montana Top Concept 3**

buiten:

2-3 x **Montana Top Concept 3**

Opmerkingen

- Nooit met andere producten mengen !
- Gebruiksklaar! (niet verdunnen),
- Niet direct op ijzer of staal aanbrengen,
- Bij buitentoepassingen, nooit rechtstreeks op onbehandeld hout aanbrengen. Onbehandeld hout dient altijd eerst voorbehandeld te worden met een aangepaste behandeling tegen biologische aandoeningen (zwammen, insecten...),
- Toepassing buiten: niet geschikt op hout in slechte toestand (gescheurd of beschadigd),
- Gebruik uitsluitend schoon en droog gereedschap,
- Gereedschap zorgvuldig schoonmaken voor en na gebruik,
- Op gladde en als moeilijk ervaren ondergronden eerst een laag **Montana Top Prim Evolution** voorzien.

(*) Isolatie proefmatig controleren of met **Montana Top Isol Rapid** voorstrijken.


Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad:
www.montanacoatings.com.



Deze technische bladen gelden als algemeen advies. De aanwijzingen zijn conform onze huidige kennis en ervaring. Onze verantwoordelijkheid kan echter niet ingeroepen worden.

© 2017 - Vernis Claessens SA, CH - 1020 Renens - v2

Verfgroothandel:



MONTANA®

www.montanacoatings.com

